

聚丙烯树脂 (T30S)

生产企业：独山子石化公司

产品用途

适用于制作纺织丝、（割裂）膜、用于包装袋、地毯背衬、单丝、捻线、绳缆、（覆盖用）彩条布、打包袋和其他丝类。

产品包装、运输及储存

包装使用涂敷编织袋，每袋净重 25 公斤，运输工具应保持清洁干燥，装卸切勿抛掷。运输时严禁日晒雨淋，存放在通风、清洁、干燥的仓库内，远离火源，不得露天存放。

产品性能：

| 项 目             |                     | 技术指标        |         |       |
|-----------------|---------------------|-------------|---------|-------|
|                 |                     | 优级品         | 一级品     | 合格品   |
| 产品质量指标          |                     | Q/SY98-2004 |         |       |
| 清洁度             | 色粒 个/kg             | 0-5         | 0-10    | 0-20  |
| 熔体流动速率 g/10 min |                     | 2.5-3.5     | 2.3-3.7 | 2.0-4 |
| 等规指数 %≥         |                     |             |         |       |
| 粒料灰分%≤          |                     | 0.02        | 0.03    | 0.04  |
| 拉伸屈服强度 Mpa ≥    |                     | 32          | 31      | 29    |
| 黄色指数 ≤          |                     | 4           | 4       | 4     |
|                 |                     |             |         |       |
| 鱼 眼             | 0,8mm . 个/1520cm≤   |             |         |       |
|                 | 0,8mm . Pas/1520cm≤ |             |         |       |
|                 | 0,8mm . шт/1520cm≤  |             |         |       |
|                 | 0,4mm . 个/1520cm≤   |             |         |       |
|                 | 0,4mm . Pas/1520cm≤ |             |         |       |
|                 | 0,4mm . шт/1520cm≤  |             |         |       |

聚丙烯树脂 (Z30S)

生产企业：独山子石化公司

产品用途

适用于拉丝、低旦尼尔短纤维（拉丝速度高达 3 千米/分），定长短纤维、BCF 和 CF 多纤维，无纺布、烟嘴丝、滤丝等。

产品包装、运输及储存

包装使用涂敷编织袋，每袋净重 25 公斤，运输工具应保持清洁干燥，装卸切勿抛掷。运输时严禁日晒雨淋，存放在通风、清洁、干燥的仓库内，远离火源，不得露天存放。

产品性能：

| 项 目                       |                                                                | 技术指标           |       |       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|
|                           |                                                                | 优级品            | 一级品   | 合格品   |
| 产品质量指标                    |                                                                | Q/SYDS036-2000 |       |       |
| 清洁度                       | 色粒 个/kg                                                        | 0-5            | 6-10  | 11-20 |
| 熔体流动速率 g/10 min           |                                                                | 2.4-29         | 23-30 | 21-31 |
| 等规指数 %≥                   |                                                                | 96             | 96    | 94.5  |
| 粒料灰分%≤                    |                                                                | 0.02           | 0.03  | 0.04  |
| 拉伸屈服强度 Mpa ≥              |                                                                | 34.3           | 31    | 30    |
| 黄色指数 ≤                    |                                                                | 4              | 4     | 4     |
| 悬臂梁冲击强度 （ v 型 23℃ ） j/m ≥ |                                                                | 17             | 16    | 15    |
| 鱼眼                        | 0,8mm . 个/1520cm≤<br>0,8mm . Pas/1520cm≤<br>0,8mm . шт/1520cm≤ | 0-4            | 4-8   | 8-16  |
|                           | 0,4mm . 个/1520cm≤<br>0,4mm . Pas/1520cm≤<br>0,4mm . шт/1520cm≤ | 0-20           | 21-40 | 41-60 |

聚丙烯树脂 (EPS30R)

生产企业：独山子石化公司

产品用途

属于聚丙烯注塑类产品，主要用于重（载荷）包装、周转箱、油漆桶等。

产品包装、运输及储存

包装使用涂敷编织袋，每袋净重 25 公斤，运输工具应保持清洁干燥，装卸切勿抛掷。运输时严禁日晒雨淋，存放在通风、清洁、干燥的仓库内，远离火源，不得露天存放。

产品性能:

| 项 目                   |                     | 技术指标        |         |         |
|-----------------------|---------------------|-------------|---------|---------|
|                       |                     | 优级品         | 一级品     | 合格品     |
| 产品质量指标                |                     | Q/SY98-2009 |         |         |
| 清洁度                   | 色粒 个/kg             | 0-5         | 0-10    | 0-20    |
| 熔体流动速率 g/10 min       |                     | 1.2-1.8     | 1.0-2.0 | 0.5-2.5 |
| 等规指数 % ≥              |                     |             |         |         |
| 粒料灰分% ≤               |                     | 0.025       | 0.03    | 0.04    |
| 拉伸屈服强度 Mpa ≥          |                     | 26          | 23      | 20      |
| 黄色指数 ≤                |                     | 4           | 4       | 4       |
| 悬臂梁冲击强度 （ v 型 ） j/m ≥ | 23℃                 | 90          | 60      | 40      |
|                       | -20℃                | 30          | 25      | 20      |
| 鱼 眼                   | 0,8mm . 个/1520cm≤   |             |         |         |
|                       | 0,8mm . Pas/1520cm≤ |             |         |         |
|                       | 0,8mm . шт/1520cm≤  |             |         |         |
|                       | 0,4mm . 个/1520cm≤   |             |         |         |
|                       | 0,4mm . Pas/1520cm≤ |             |         |         |
|                       | 0,4mm . шт/1520cm≤  |             |         |         |

**聚丙烯树脂 (D(Y)-W1825RT)**

**生产企业：**独山子石化公司

**产品用途**

属于无规共聚透明聚丙烯专用料。具有透明性优异、冲击性能好、可缩短加工周期等特点。广泛应用于家庭日用品，玩具，电子、电器产品包装，透明盖、板等透明制品，一次性使用注射器等。

**产品包装、运输及储存**

包装使用涂敷编织袋，每袋净重 25 公斤，运输工具应保持清洁干燥，装卸切勿抛掷。运输时严禁日晒雨淋，存放在通风、清洁、干燥的仓库内，远离火源，不得露天存放。

**产品性能：**

| 项 目     |               | 技术指标           |
|---------|---------------|----------------|
|         |               | 优级品            |
| 产品质量指标  |               | Q/SYDS035-2008 |
| 颗粒外观    | 黑粒、色粒 个/kg ≤  | 20             |
|         | 大粒、小粒 个/kg ≤  | 10             |
| 熔体流动速率  | g/10 min      | 14-20          |
| 拉伸屈服强度  | Mpa ≥         | 20             |
| 悬臂梁冲击强度 | ( 23℃ ) j/m ≥ | 25             |
| 挠曲模量    | Mpa ≥         | 700            |
| 黄色指数    | ≤             | 4              |

**聚丙烯树脂 (D(Y)-W0723F)**

**生产企业：**独山子石化公司

**产品用途**

具有强度好，抗冲击性好，良好的热封性，良好的耐应力开裂性能，优异的化学稳定性及绝缘性。适用于优质包装膜及同其它 PP 薄膜形成复合优质包装膜。

**产品包装、运输及储存**

包装使用涂敷编织袋，每袋净重 25 公斤，运输工具应保持清洁干燥，装卸切勿抛掷。运输时严禁日晒雨淋，存放在通风、清洁、干燥的仓库内，远离火源，不得露天存放。

**产品性能：**

| 项 目                   |                                                                   | 技术指标           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
|                       |                                                                   | 优级品            |
| 产品质量指标                |                                                                   | Q/SYDS051-2008 |
| 颗粒外观                  | 黑粒、色粒 个/kg ≤                                                      | 20             |
|                       | 大粒、小粒 个/kg ≤                                                      | 10             |
| 熔体流动速率                | g/10 min                                                          | 6-9            |
|                       |                                                                   |                |
| 拉伸屈服强度 Mpa ≥          |                                                                   | 20             |
| 悬臂梁冲击强度 （ 23℃ ） j/m ≥ |                                                                   | 25             |
| 挠曲模量 Mpa ≥            |                                                                   | 650            |
| 鱼眼                    | 0,8mm . 个/1520cm ≤<br>0,8mm . Pas/1520cm ≤<br>0,8mm . шт/1520cm ≤ | 0-8            |
|                       | 0,4mm . 个/1520cm ≤<br>0,4mm . Pas/1520cm ≤<br>0,4mm . шт/1520cm ≤ | 0-30           |
|                       |                                                                   |                |

聚丙烯树脂 (D(Y)-ZK0640P)

生产企业：独山子石化公司

产品用途

是嵌段共聚丙烯（PPB）管材专用料。具有强度高、耐热性好、产品使用寿命长等特点。可广泛应用于建筑用自来水、供水用管材，地板采暖用管材，工业中强腐蚀流体用管材，农业、园林绿化及养殖场用管材，空调用管材，热水器、太阳能热水器用管材等方面。

产品包装、运输及储存

包装使用涂敷编织袋，每袋净重 25 公斤，运输工具应保持清洁干燥，装卸切勿抛掷。运输时严禁日晒雨淋，存放在通风、清洁、干燥的仓库内，远离火源，不得露天存放。

产品性能：

| 项 目           |              | 技术指标           |
|---------------|--------------|----------------|
|               |              | 优级品            |
| 产品质量指标        |              | Q/SYDS055-2008 |
| 颗粒外观          | 黑粒、色粒 个/kg ≤ | 20             |
|               | 大粒、小粒 个/kg ≤ | 10             |
| 熔体流动速率        | g/10 min     | 0.3-0.7        |
|               |              |                |
| 拉伸屈服强度 Mpa ≥  |              | 20             |
| 悬臂梁冲击强度 j/m ≥ | (23℃)        | 250            |
|               | (-20℃)       | 25             |
| 挠曲模量 Mpa ≥    |              | 750            |
| 黄色指数 ≤        |              | 4              |

聚丙烯树脂 (V30S)

生产企业：独山子石化公司

产品用途

适用于单丝、定长短纤维。

产品包装、运输及储存

包装使用涂敷编织袋，每袋净重 25 公斤，运输工具应保持  
清洁干燥，装卸切勿抛掷。运输时严禁日晒雨淋，存放在通风、  
清洁、干燥的仓库内，远离火源，不得露天存放。

产品性能：

| 项 目    |              | 技术指标           |
|--------|--------------|----------------|
|        |              | 优级品            |
| 产品质量指标 |              | Q/SYDS050-2008 |
| 颗粒外观   | 黑粒、色粒 个/kg ≤ | 20             |
|        | 大粒、小粒 个/kg ≤ | 10             |
| 熔体流动速率 | g/10 min     | 12-19          |
| 拉伸屈服强度 | Mpa ≥        | 25             |
| 等规指数   | % ≥          | 95             |
| 挠曲模量   | Mpa ≥        | 800            |
| 黄色指数   | ≤            | 4              |

**聚丙烯树脂 (S1003.K8003)**

**生产企业：**独山子石化公司

**产品用途**

S1003 编织袋丝，流延膜或管模，用于包装、工业纤维、捆束绳、包装绳、单丝等。

K8003 属于聚丙烯注塑类产品，主要用于重（载荷）包装、周转箱、油漆桶等。

**产品包装、运输及储存**

包装使用涂敷编织袋，每袋净重 25 公斤，运输工具应保持清洁干燥，装卸切勿抛掷。运输时严禁日晒雨淋，存放在通风、清洁、干燥的仓库内，远离火源，不得露天存放。

**产品性能：**

| 项 目                      |              | 技术指标            |         |
|--------------------------|--------------|-----------------|---------|
|                          |              | S1003           | K8003   |
| 产品质量指标                   |              | Q/SYJS0017-2008 |         |
| 颗粒外观                     | 黑粒、色粒 个/kg ≤ | 40              | 40      |
|                          | 大粒、小粒 个/kg ≤ | 10              | 10      |
| 熔体流动速率 (2.16kg) g/10 min |              | 2.3-3.7         | 2.0-3.0 |
| 挠曲模量 Mpa ≥               |              | 1.0             | 1.0     |
| 拉伸屈服强度 Mpa ≥             |              | 30              | 22      |
| 悬臂梁冲击强度 ( 23℃ ) j/m ≥    |              | 22              | 实测      |
| 悬臂梁冲击强度 ( -20℃ ) j/m ≥   |              | -               | 40      |
| 黄色指数 ≤                   |              | 4               | 4       |
| 等规指数 % ≥                 |              | 95              | -       |
| 热变形温度 0.46Mpa ℃          |              | -               | 实测      |
| 颗粒灰分 % (质量分数)            |              | 实测              | 实测      |

**聚丙烯树脂 (F1002B)**

**生产企业:** 独山子石化公司

## 产品用途

BOPP 膜

## 产品包装、运输及储存

包装使用涂敷编织袋，每袋净重 25 公斤，运输工具应保持清洁干燥，装卸切勿抛掷。运输时严禁日晒雨淋，存放在通风、清洁、干燥的仓库内，远离火源，不得露天存放。

**产品性能:**

| 项    目                |                     | 技术指标    |
|-----------------------|---------------------|---------|
|                       |                     | F1002B  |
| 产品质量指标                |                     |         |
| 颗粒外观                  | 黑粒、色粒 个/kg ≤        | 5       |
|                       | 大粒、小粒 个/kg ≤        | 10      |
| 熔体流动速率     g/10 min   |                     | 2.6-3.4 |
|                       |                     |         |
| 拉伸屈服强度   Mpa ≥        |                     | 30      |
| 悬臂梁冲击强度 （ 23℃ ） j/m ≥ |                     | 28      |
| 黄色指数 ≤                |                     | 4.0     |
| 等规指数 % ≥              |                     | 94.5    |
| 颗粒灰分 % （质量分数） ≤       |                     | 0.04    |
| 鱼    眼                | 0,8mm . 个/1520cm≤   | 0-8     |
|                       | 0,8mm . Pas/1520cm≤ |         |
|                       | 0,8mm . шт/1520cm≤  |         |
|                       | 0,4mm . 个/1520cm≤   | 0-40    |
| 0,4mm . Pas/1520cm≤   |                     |         |
| 0,4mm . шт/1520cm≤    |                     |         |

聚苯乙烯树脂 ( GPPS-180,GPPS-500)

生产企业：独山子石化公司

产品用途

医药包装、实验室试验物品、化妆品包装、绝缘、电器包装、CD 盒、照明器材、无线电部件、显示器等。

产品包装、运输及储存

包装使用涂敷编织袋，每袋净重 25 公斤，运输工具应保持清洁干燥，装卸切勿抛掷。运输时严禁日晒雨淋，存放在通风、清洁、干燥的仓库内，远离火源，不得露天存放。

产品性能：

| 项 目                              |           | 技术指标           |          |
|----------------------------------|-----------|----------------|----------|
|                                  |           | GPPS-180       | GPPS-500 |
| 产品质量指标                           |           | Q/SYDS064-2010 |          |
| 颗粒外观                             | 色粒 个/kg ≤ | 40             | 40       |
| 熔体流动速率 (5.00kg) g/10 min         |           | 1.2-2.4        | 3.5-6.5  |
| 拉伸屈服强度 Mpa ≥                     |           | 48             | 44       |
| 维卡软化点 °C ≥                       |           | 99-107         | 95-104   |
| 负荷热变形温度 °C                       |           | 90             | -        |
| 简支梁冲击强度 kj/m2 ≥                  |           | 4              | 3        |
| 黄色指数 ≤                           |           | -15-0          | -15-0    |
| 残余苯乙烯单体 10 <sup>-6</sup> (wt ) ≤ |           | 600            | -600     |