

高密度聚乙烯树脂(J50-08)

生产企业：独山子石化公司

产品用途

吹塑料，高强薄膜，以用于所有薄膜类。

产品包装、运输及储存

包装使用涂敷编织袋，每袋净重 25 公斤，运输工具应保持
清洁干燥，装卸切勿抛掷。运输时严禁日晒雨淋，存放在通风、
清洁、干燥的仓库内，远离火源，不得露天存放。

产品性能：

项 目		技术指标
产品质量指标		J50-08
颗粒外观	黑粒、色粒 个/kg ≤	40
	大粒、小粒 个/kg ≤	10
熔体流动速率 (21.6kg) g/10 min		8±1.6
密度 g/ cm3		950±2
拉伸屈服强度 (纵向) Mpa ≥		27
拉伸断裂应力 (纵向) Mpa ≥		54
拉伸断裂应变 % (纵向) ≥		260
撕裂强度 (纵向) g/25um ≥		35
落镖冲击质量 g ≥		250
雾度 %		实测
鱼 眼	0,8mm . 个/1520cm≤	实测
	0,8mm . Pas/1520cm≤	
	0,8mm . шт/1520cm≤	
	0,4mm . 个/1520cm≤	
	0,4mm . Pas/1520cm≤	
	0,4mm . шт/1520cm≤	